


## ABU DHABI/20 S/D 2LN

Tubo per aspirazione e mandata di barite, bentonite e altri materiali abrasivi per il consolidamento dei pozzi. Carico di rottura a trazione: 7000 kgf


Mandrel built bulk material suction and delivery hose suitable for abrasive materials such as cement, barites and abrasive powders. Tensile breaking load: 7000 kgf



### Caratteristiche tecniche

<b>Sottostrato</b>	Liscio in gomma nera antistatica NR/BR resistente all'abrasione.
<b>Rinforzi</b>	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
<b>Copertura</b>	In gomma nera antistatica EPDM resistente agli agenti atmosferici, all'acqua di mare, all'ozono e all'abrasione. Superficie liscia ad impressione tela.
<b>Temperatura</b>	-30 °C +80 °C
<b>Marcatura</b>	 ABU DHABI RS BULK MATERIAL SUCTION & DELIVERY, WP 20 BAR/300 PSI SF 4:1 (in lettere gialle o arancio)

### Technical Characteristics

<b>Tube</b>	Black smooth antistatic NR/BR rubber, abrasion resistant.
<b>Reinforcement</b>	High tensile textile plies, helix wire embedded.
<b>Cover</b>	Black, smooth antistatic EPDM rubber, weather, sea water, ozone and abrasion resistant. Fabric impression.
<b>Temperature</b>	-30 °C +80 °C
<b>Marking</b>	 ABU DHABI RS BULK MATERIAL SUCTION & DELIVERY, WP 20 BAR/300 PSI SF 4:1 (in yellow or orange letters)

### Misure / Sizes

Diametro Interno <i>Inner Diameter</i>	Diametro Interno <i>Inner Diameter</i>	Diametro esterno <i>Outside Diameter</i>	Pressione di esercizio Working pressure	Pressione di esercizio Working pressure	Pressione di scoppio Burst pressure	Pressione di scoppio Burst pressure	Raggio di curvatura Bending radius	Peso <i>Weight</i>
mm	inch.	mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/m
102	4	129	20	300	80	1200	500	13,31
127	5	157	20	300	80	1200	630	18,12