

Dorngefertigter Dampfschlauch geeignet zum Durchleiten von Satttdampf bis + 206 °C / 17 bar und Spitzen von überhitztem Dampf bis + 232 °C / 17 bar. Gemäß **BS 5342 Typ 2A**

Mandrel built steam hose designed for use with saturated steam up to 206 °C / 17 bar and peaks of superheated steam up to 232 °C / 17 bar. Meets or exceeds the requirements of **BS 5342 type 2A**



**Technische Daten**

<b>Seele</b>	Schwarzes, glattes Gummi. Hitzeverhärtungs- und dampfbeständig. Bildet keine Risse.
<b>Einlagen</b>	Spiralisierte Stahleinlagen
<b>Decke</b>	Schwarzes, glattes Gummi, abrieb- hitze- ozon- und witterungsbeständig. Mikrolöchern zur Gasentlüftung. Stoffgemustert.
<b>Betriebsdruck</b>	17 bar
<b>Soll-Platzdruck</b>	170 bar
<b>Temperatur</b>	- 40 °C + 232 °C
<b>Markierung</b>	BS 5342 2A [Year] 17 Bar - 250 PSI / [Ø]/ 232 °C - 450 °F DRAIN AFTER USE (in weißer Schrift)

**Technical Characteristics**

<b>Tube</b>	Black smooth rubber, heat and steam resistant.
<b>Reinforcement</b>	High strength spiral wire
<b>Cover</b>	Black, smooth rubber, resistant to abrasion, heat, ozone and weather. Pin pricked to evacuate gases. Fabric impression.
<b>Working Pressure</b>	17 bar
<b>Nominal Burst Pressure</b>	170 bar
<b>Temperature</b>	- 40 °C + 232 °C
<b>Marking</b>	BS 5342 2A [Year] 17 Bar - 250 PSI [Ø]/ 232 °C - 450 °F DRAIN AFTER USE (in white letters)

Lieferbar auch in folgender Ausführung:  
**SATURVAP/EXTRA 92N:** mit ölbeständiger Decke  
Gemäß **BS 5342 Typ 2B**

**Also available with oil resistant cover:**  
**T578NBR (SATURVAP/EXTRA 92N)**  
**Meets or exceeds the requirements of**  
**BS 5342 type 2B**

Für einen längeren Lebensdauer entleeren Sie bitte den Schlauch nach jedem Einsatz, um das Kondenswasser zu entfernen.

It is recommended that the hose is drained after use in order to discharge the condensation.

**Abmessungen / Sizes**

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
19	6	31	0,66
25	6	37	0,86
32	7	46	1,30
38	7	52	1,60

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
51	7,5	66	2,30
63	9	81	3,30
76	10	96	4,50